

# ガラステープ

## ガラステープの特徴

ガラステープは・・・ガラス糸（無アルカリガラス）の熱的（耐熱 300～500℃不燃性）、機械的（寸法安定性）、電気的（絶縁性）および化学的（耐蝕耐薬品性）に優れた特性を活かし、主に次のような用途に使用されています。

## ガラステープの仕様

### ① 電気絶縁用ガラステープ

商品記号	織り方	厚さ mm	幅 mm	質量 g/m以上	質量 g/巻以上	一巻の長さ m	密度		引張強さ たて N/巾以上	主な用途
							たて本/巾	よこ本/25mm		
ETG0813	平織	0.07	13	1.0	30	30	28	42	205	電気絶縁用
0819	〃	0.07	19	1.5	45	30	42	42	313	〃
0825	〃	0.07	25	1.9	57	30	52	42	382	〃
0838	〃	0.07	38	2.9	87	30	76	42	568	〃
ETG1013	〃	0.10	13	1.3	39	30	24	33	254	〃
1019	〃	0.10	19	1.8	54	30	32	33	353	〃
1025	〃	0.10	25	2.3	69	30	42	33	460	〃
1038	〃	0.10	38	3.5	105	30	62	33	686	〃
ETG1313	〃	0.13	13	1.9	57	30	24	29	529	〃
1319	〃	0.13	19	2.7	81	30	32	29	715	〃
1325	〃	0.13	25	3.5	105	30	42	29	941	〃
1338	〃	0.13	38	5.2	156	30	62	29	1392	〃
ETG1819	〃	0.18	19	3.3	99	30	32	29	715	〃
1825	〃	0.18	25	4.4	132	30	42	29	941	〃
1838	〃	0.18	38	6.5	195	30	62	29	1392	〃
ETG2538	〃	0.25	38	9.9	297	30	48	21	2157	〃

### ② 一般ガラス用テープ

商品記号	織り方	厚さ mm	幅 mm	質量 g/m以上	質量 kg/巻以上	一巻の長さ m	密度		引張強さ たて N/25mm以上	主な用途
							たて本/25mm	よこ本/25mm		
ATE11050	平織	0.10	50	4.7	0.70	150	46	22	684	FRP用
11075	〃	0.10	75	7.0	1.05	150	46	22	684	〃
11100	〃	0.10	100	9.3	1.39	150	46	22	684	〃
ATE13050	〃	0.13	50	5.9	0.89	150	36	33	534	目張り用
13075	〃	0.13	75	8.5	1.27	150	36	33	534	〃
13100	〃	0.13	100	11.4	1.71	150	36	33	534	〃
ATG13025	目抜平織	0.13	25	2.3	0.34	150	19	19	411	FRP用
13050	〃	0.13	50	4.7	0.70	150	19	19	411	〃
13075	〃	0.13	75	7.0	1.05	150	19	19	411	〃
13100	〃	0.13	100	9.4	1.41	150	19	19	411	〃
13160	〃	0.13	160	15.0	2.25	150	19	19	411	〃
13330	〃	0.13	330	31.0	13.02	420	19	19	411	FRP用・防蝕用
ATG25025	〃	0.22	25	4.7	0.70	150	19	19	833	FRP用
25050	〃	0.22	50	9.3	1.39	150	19	19	833	〃
25075	〃	0.22	75	14.0	2.10	150	19	19	833	〃
25100	〃	0.22	100	18.7	2.80	150	19	19	833	〃
25160	〃	0.22	160	28.5	4.27	150	19	17	833	〃
25280	〃	0.22	280	49.7	10.43	210	19	17	833	FRP用・防蝕用
25330	〃	0.22	330	58.8	12.34	210	19	17	833	〃
ATG26050	平織	0.26	50	12.1	1.21	100	25	23	1122	FRP用
26075	〃	0.26	75	18.2	1.82	100	25	23	1122	〃
26100	〃	0.26	100	23.9	2.39	100	25	23	1122	〃
ATG18050	〃	0.18	50	9.1	1.36	150	42	32	931	目張り用・断熱用
18075	〃	0.18	75	13.6	2.04	150	42	32	931	〃
18100	〃	0.18	100	18.2	2.73	150	42	32	931	〃
18125	〃	0.18	125	22.8	3.42	150	42	32	931	〃
18150	〃	0.18	150	27.4	4.11	150	42	32	931	〃
ATG30050	綾織	0.30	50	13.3	1.19	90	78	30	1742	断熱用・防蝕用
30075	〃	0.30	75	19.9	1.79	90	78	30	1742	〃
30100	〃	0.30	100	26.6	2.39	90	78	30	1742	〃
30150	〃	0.30	150	38.7	3.48	90	78	30	1742	〃

\* 上記はいずれも無処理テープの場合の標準値です。品質向上のため一部を予告なく変更することがあります。なお当規格以外についても別途ご相談承ります。